

**DESCRIPCION:**

Recubrimiento impermeabilizante en polvo con base cementosa de dos componentes elásticos con alta flexibilidad para aplicar con rodillo o brocha de acuerdo a la necesidad. Se utiliza para impermeabilizar diferentes tipos de superficies como tanques de agua potable, fachadas, paredes de baños, duchas, balcones.

**PROPIEDADES**

- Es un impermeabilizante base cementosa con componentes elásticos
- Alto desempeño sellando grietas hasta de 2mm.
- Excelentes características mecánicas a la abrasión.
- Se aplica fácilmente, lo cual representa bajo costo en la mano de obra.
- Se puede aplicar sobre revestimientos existentes
- Buena elongación después de que curada la película.
- No se afecta debido a la constante y prolongada exposición a la humedad.
- Endurecimiento sin fisuración
- Aplicable con brocha o rodillo

**MODO DE EMPLEO Y APLICACION**

- La superficie donde se va a aplicar el POLIHOUSE FLEX se debe limpiar cuidadosamente de todo material que impida una buena adherencia, como, por ejemplo: pinturas, hongos, muga, residuos asfálticos, de cal o de mortero.
- Si la pared a impermeabilizar está pintada o tiene cal, debe removerse completamente con el fin de lograr una mejor adherencia del producto.
- Se humedece bien la superficie que se va a impermeabilizar con sellahouse Flex.
- Sobre el POLIHOUSE FLEX puede aplicarse revoque, pañetes, enchapes, pisos, pintura, entre otros.

El polihouse Flex debe aplicarse con brocha o rodillo en el transcurso de una hora después de su preparación a dos capas mínimo para alcanzar un espesor de 2 mm mínimo.

Para soportes que tengan fisuración se debe aplicar con malla de refuerzo sintética para darle mayor elongación

Los soportes deben estar limpios, libres de grasa, pinturas antiguas y lechadas superficiales que ofrecen poca adherencia.

Se recomienda humedecer la zona antes de la aplicación.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO**

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| <b>ASPECTO</b>  | Polvo | liquido |
| <b>COLOR</b>    | Gris  | Blanco  |
| <b>DENSIDAD</b> | 1,2   | -       |
| <b>SOLIDOS</b>  | 100   | 55      |

**DATOS TECNICOS DE MEZCLA**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>COLOR</b>                     | GRIS                              |
| <b>RELACION DE PRODUCTO</b>      | 2:1                               |
| <b>CONSISTENCIA</b>              | FLUIDA                            |
| <b>TEMPERATURA DE APLICACION</b> | +6C +35C                          |
| <b>DURACION</b>                  | 1.1 HORAS                         |
| <b>IMPERMEABLE AL AGUA</b>       | 4 días                            |
| <b>ELONGACIÓN a rotura</b>       | 120%                              |
| <b>Intervalo entre capas</b>     | Mínimo 5 horas<br>Máximo 48 horas |

**RENDIMIENTO**

El rendimiento aproximado es de 1,8 kg/m2, todo depende del soporte de aplicación.

**MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se debe aplicar con guantes, gafas protectoras y respirador para polvo.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste consulte a un médico.
- Almacene en un lugar seco, bajo techo y sobre estibas.
- En condiciones adecuadas de almacenamiento y herméticamente cerrado, el producto tiene una vida útil de un año.

**PRESENTACIONES**

Presentación 20 kg componente A

10 kg componente B

Presentación 6kg y 3kg opcional